

## BLEU CEMENTO 3X0M



Composizione	Pigmento bleu fissato su basi minerali Vedi rapporto di prova.
Colour Index	P.B. 15:3/74160
Granulometria	30/40 micron
Micro caratteristiche	granuli trasparenti
Solubile in acqua	insolubile
Colore	bleu
Provenienza	Italia
Potere coprente	buono 6*
Stabilità luce in taglio	buona 6*
Stabilità luce tono pieno	ottima 7*
Stabilità nella calce	discreta 5*
Stabilità chimica	buona 6*
Indicata per l'uso	interno ed esterno
Campi di utilizzazione	calce (stagionata), caseina, colle all'acqua, olio
Confezioni	barattoli da 0,100 kg - 0,500 kg e sacchi da 5 kg - 25 kg
	* scala 3/8



Soluzione alla caseina  
con 5% di  
Bleu Cemento 3X0M

## Rapporto di Prova N°1500578-007

Prova	Risultato	Unità di Misura
Cloruri	310	mg/Kg
Nitrati	88	mg/Kg
Nitriti	< 22,5	mg/Kg
Solfati	450	mg/Kg
Fluoruri	16	mg/Kg
Bromuri	< 22,5	mg/Kg
Metodo	UNI EN ISO 10304-1: 2009	

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione consegnato al Laboratorio MICRO-B srl

## Note

Le tinte riportate sono indicative e non hanno valore contrattuale.

La ditta Dolci Colori Srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso.



Bleu Cemento 3X0M  
barattoli da 100 g

16/04/21

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro diretto controllo, l'utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.