



TEMPERONE V.2.0

PITTURA E STUCCO



Descrizione

TEMPERONE è una pittura opaca in polvere da diluire con acqua messa a punto per la decorazione e protezione delle opere murarie interne. Pittura senza VOC.

Caratteristiche

TEMPERONE è inodore e permeabile al vapore acqueo. Conferisce un pregevole aspetto opaco ai supporti sui quali viene applicata una buona resistenza allo sporco e una grande bianchezza. Permette di ottenere una buona copertura. Il prodotto è formulato con cariche fini di pregio. La sua formula è priva di glicoli, cemento, biocidi, conservanti sintetici e bianco di titanio.

Composizione

TEMPERONE: carbonati di calcio, metilcellulosa, resine in polvere, agenti bagnanti e disperdenti.

Supporti

TEMPERONE si applica su diversi tipi di supporto quali malte da intonaco civili (a cemento, a calce, a malta bastarda), gesso, cartongesso, fibrocemento comprese le superfici già pitturate. Il prodotto deve essere applicato su superfici asciutte, non friabili e prive di sali ed umidità.

Preparazione dei fondi

Su supporti nuovi non è necessario alcun pre-trattamento degli stessi. In presenza di muffe o alghe trattare la superficie con **Soluzione ST PA/0800**.

Su supporti già tinteggiati e/o degradati occorre asportare la pittura esistente che presenta dei problemi di adesione con il supporto, riempire con stucco le eventuali fessure e applicare una mano di fissativo ecologico **Isofree IS/0245** diluito con acqua nelle proporzioni di 1/7 o 1/8 per riaggregare ed uniformare la superficie.

Dopo aver applicato Isofree, aspettare 6-8 ore prima di applicare una prima mano di TEMPERONE.

Applicazione

Questa pittura si diluisce in generale con circa 90-100 % di acqua pulita.

Per l'uso come pittura (9 - 10 l di acqua con 10 kg di polvere), per l'uso come stucco (3 - 3,5 l di acqua con 10 kg di polvere).

Si consiglia di versare la polvere in acqua per una dispersione più rapida e omogenea.

Rimuovere il sacchetto contenente la polvere dal secchio, sciogliere i pigmenti in acqua per la colorazione, aggiungere la polvere alla miscela ottenuta e mescolare bene.

Dopo aver ottenuto un composto fluido, lasciar riposare qualche minuto e impastare prima dell'applicazione.

Il prodotto ha un essiccamento fuori tatto e ricopribile dopo circa 6 ore. Secco in profondità dopo 24 ore.

Non applicare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C o con umidità dell'ambiente >80%.

Colori

La pittura TEMPERONE è bianca e mescolandola con le nostre terre, lacche, ossidi, pigmenti per artisti e paste coloranti universali, non tossiche e senza VOC è possibile ottenere toni infiniti di colore.

Attenzione

Proteggere porte, finestre, telai e in generale tutte le parti che non devono essere pitturate. Qualsiasi macchia o spruzzo dovrà essere immediatamente rimossa con acqua.

Consumo/Resa

TEMPERONE ha una resa di circa 8-10 m²/l per mano e in funzione dell'assorbimento e tipologia del supporto.

Attrezzature per l'applicazione

TEMPERONE può essere applicata a pennello a rullo o a spruzzo. Lavare gli attrezzi con acqua dopo il loro utilizzo.

Confezioni e stoccaggio

Secchielli in plastica da 3 kg + (aggiungere 3 l di acqua) e 10 kg + (aggiungere 10 l di acqua).

TEMPERONE deve essere stoccata nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi.

Una volta aggiunta l'acqua, la pittura ottenuta non può essere conservata per più di alcuni giorni.

Norme di sicurezza

Ventilare durante l'applicazione.

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, in caso di contatto lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda dati di sicurezza.

Smaltimento

Eliminare il prodotto in conformità con le norme locali in vigore. I contenitori vuoti devono essere riciclati.

Note

La ditta **Dolci Colori Srl** si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso.

20/11/19

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro diretto controllo, l'utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.