

## BRUNO USO CASSEL



Composizione	Miscela di ossidi naturali e terre d'ombra bruciate. Vedi rapporto di Prova.
Colour Index	P.Br.8
Granulometria	30/40 micron
Micro caratteristiche	granuli trasparenti
Solubile in acqua	insolubile
Colore	bruno
Provenienza	Italia, Cipro
Potere coprente	buono 6*
Stabilità luce in taglio	ottima 7*
Stabilità luce tono pieno	ottima 7*
Stabilità nella calce	buono 6*
Stabilità chimica	buono 6*
Indicata per l'uso	interno ed esterno
Campi di utilizzazione	affresco - calce - cemento - caseina - colle all'acqua - olio - encausto
Riferimenti storici	romani, medioevo e rinascimento.
Confezioni	barattoli da 0,100kg - 0,500kg e sacchi da 5kg - 25kg
	* scala 3/8



Soluzione alla caseina con 5% di Bruno uso cassel

## Rapporto di Prova N° 13061197

Nome Prova e Metodo Analitico

Analisi diffrattometrica ai Raggi X - Difrattometria ai raggi X

Argille	% p/p: 68
Calcite	CaCO3 % p/p: 14
Gesso	CaSO4 . 2H2O % p/p: 6
Goethite	FeO(OH) % p/p: 4
Ematite	Fe2O3 % p/p: 3
Magnetite	Fe3O4 % p/p: 3
Pirolusite	MnO % p/p: 1
Metodo	UNI EN 13925-2: 2006

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione consegnato  
al Laboratorio di Analisi e Servizi per l'Ambiente e l'Industria EURO CHEM 2000 s.r.l.

Bruno uso cassel  
Barattoli da 100g

## Note

Le tinte riportate sono indicative e non hanno valore contrattuale.  
La ditta Dolci Colori Srl si riserva di apportare modifiche  
alla presente scheda senza alcun preavviso.

4/06/20

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro diretto controllo, l'utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.