

# TERRA OMBRA NATURALE CIPRO FL

## TERRA NATURALE MACINATA ESTRATTA DA CAVE CIPRIOTE



Composizione	Terra naturale depurata e macinata. Vedi rapporto di Prova.
Colour Index	P. Br 7
Granulometria	30/40 micron
Micro caratteristiche	granuli trasparenti
Solubile in acqua	insolubile
Colore	bruno
Provenienza	Cipro
Potere coprente	buono 6*
Stabilità luce in taglio	ottima 7*
Stabilità luce tono pieno	ottima 7*
Stabilità nella calce	ottima 7*
Stabilità chimica	buona 6*
Indicata per l'uso	interno ed esterno
Campi di utilizzazione	affresco - calce - cemento - caseina - colle all'acqua - olio - encausto.
Riferimenti storici	greci, romani, medioevo e rinascimento
Confezioni	barattoli da 0,100kg - 0,500kg e sacchi da 5kg - 25kg
	* scala 3/8



Soluzione alla caseina  
con 5% di Terra Ombra  
Naturale Cipro FL

### Rapporto di Prova N°1304756

Nome Prova e Metodo Analitico

Analisi diffrattometrica ai Raggi X - Difrattometria ai raggi X

Argille	% p/p : 74
Goethite	FeO(OH) % p/p: 21
Metodo	UNI EN 13925-2: 2006

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione consegnato al Laboratorio di Analisi e Servizi per l'Ambiente e l'Industria EURO CHEM 2000 s.r.l.

### Note

Le tinte riportate sono indicative e non hanno valore contrattuale.

La ditta Dolci Colori Srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso.



Terra Ombra Naturale Cipro FL,  
barattoli da 100g.

15/12/20

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro diretto controllo, l'utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.