

## OCRA DUNKEL

TERRA NATURALE MACINATA ESTRATTA DA CAVE ITALIANE

Composizione	Terra naturale depurata e macinata. Vedi rapporto di Prova.
Colour Index	P. Br 7 + P.Y 43
Granulometria	30/40 micron
Micro caratteristiche	granuli trasparenti
Solubile in acqua	insolubile
Colore	bruno aranciato
Provenienza	Italia
Potere coprente	buono 6*
Stabilità luce in taglio	ottima 7*
Stabilità luce tono pieno	ottima 7*
Stabilità nella calce	ottima 7**
Stabilità chimica	buona 6*
Indicata per l'uso	interno ed esterno
Campi di utilizzazione	affresco - calce - cemento - caseina - colle all'acqua - olio - encausto.
Riferimenti storici	romani, medioevo e rinascimento
Confezioni	barattoli da 0,100kg - 0,500kg e sacchi da 5kg - 25kg
	* scala 3/8



Soluzione alla caseina con 5% di Ocr Dunkel

### Rapporto di Prova N.13071391

Nome Prova e Metodo Analitico

Analisi diffrattometrica ai Raggi X - Difrattometria ai raggi X

Gesso	CaSO <sub>4</sub> · 2H <sub>2</sub> O % p/p: 60
Anidrite	CaSO <sub>4</sub> % p/p: 28
Calcite	CaCO <sub>3</sub> % p/p: 6
Goethite	FeO(OH) % p/p: 6
Metodo	UNI EN 13925-2: 2006

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione consegnato al Laboratorio di Analisi e Servizi per l'Ambiente e l'Industria EURO CHEM 2000 s.r.l.

### Note

Le tinte riportate sono indicative e non hanno valore contrattuale.

La ditta **Dolci Colori Srl** si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso.



Ocr Dunkel barattoli da 100g

10/12/20

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro diretto controllo, l'utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.