

# TERRA VERDE NICOSIA

## TERRA NATURALE MACINATA



Composizione	Terra verde naturale depurata e macinata. Vedi rapporto di Prova.
Colour Index	PG 23
Granulometria	30/40 micron
Micro caratteristiche	granuli trasparenti
Solubile in acqua	insolubile
Colore	verde
Provenienza	Italia - Cipro
Potere coprente	buono 6*
Stabilità luce in taglio	ottima 7*
Stabilità luce tono pieno	ottima 7*
Stabilità nella calce	buona 6*
Stabilità chimica	buona 6*
Indicata per l'uso	interno ed esterno
Campi di utilizzazione	affresco - calce - cemento - caseina - colle all'acqua - olio - encausto
Riferimenti storici	greci, romani, medioevo e rinascimento.
Confezioni	barattoli da 0,100kg - 0,500kg e sacchi da 5kg - 25kg
	* scala 3/8



Soluzione alla caseina  
con 5% di  
Terra Verde Nicosia

### Rapporto di Prova N° 13061203

Nome Prova e Metodo Analitico

Analisi diffrattometrica ai Raggi X - Difrattometria ai raggi X

Argille	% p/p: 16
Calcite	CaCO3 % p/p: 9
Gesso	CaSO4 . 2H2O % p/p: 49
Anidrite	CaSO4 % p/p: 10
Barite	BaSO4 % p/p : 16
Metodo	UNI EN 13925-2: 2006

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione consegnato al Laboratorio di Analisi e Servizi per l'Ambiente e l'Industria EURO CHEM 2000 s.r.l.

### Note

Le tinte riportate sono indicative e non hanno valore contrattuale.

La ditta Dolci Colori Srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso.



Terra Verde Nicosia  
barattoli da 100g

05/01/21

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro diretto controllo, l'utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.