

PITTURA LAVABILE AL QUARZO



Descrizione

PITTURA AL QUARZO è una pittura murale all'acqua a base di emulsione acrilica e farina di quarzo ventilata per la decorazione e protezione delle opere murarie interne ed esterne.

Caratteristiche

PITTURA AL QUARZO è lavabile e traspirante, e la sua particolare formulazione è esente da glicoli e sostanze pericolose. PITTURA AL QUARZO conferisce inoltre un pregevole aspetto opaco e omogeneo ai supporti sui quali viene applicato. La presenza di quarzo permette al prodotto di avere una buona copertura e di mascherare le piccole imperfezioni del supporto. Il prodotto è formulato con cariche fini di pregio.

Composizione

PITTURA AL QUARZO : resine acriliche in fase acquosa, farina di quarzo ventilato, biossido di titanio, carbonati di calcio, cellulosa, agenti bagnanti e disperdenti, acqua, conservanti naturali.

Supporti

PITTURA AL QUARZO si applica su diversi tipi di supporti nuovi o già pitturati come malte di intonaco civile (a cemento, a calce, a malta bastarda), gesso, cartongesso, fibrocemento comprese le superfici già pitturate.

Il prodotto deve essere applicato su superfici asciutte, non friabili e prive di sali ed umidità.

In presenza di muffe o alghe trattare la superficie con Soluzione ST PA/0800.

Preparazione dei fondi

Su supporti nuovi non è necessario alcun pre-trattamento degli stessi; su supporti già tinteggiati e/o degradati occorre asportare la pittura esistente che presenta dei problemi di adesione con il supporto, riempire con stucco le eventuali fessure e applicare una mano di fissativo Isoacril 33 IS/0240 diluito con acqua nelle proporzioni di 1/7 o 1/8 per riaggregare ed uniformare la superficie.

Dopo aver applicato Isoacril aspettare 6-8 ore prima di applicare una prima mano di PITTURA AL QUARZO.

Applicazione

PITTURA AL QUARZO può essere applicata a pennello o a rullo. Diluire il prodotto con acqua a seconda degli impieghi e dei dispositivi di applicazione (prima mano $\pm 30\text{-}35\%$, seconda mano $\pm 20\text{-}25\%$). Il prodotto ha un essiccamiento fuori tatto dopo 4-6 ore ed in profondità dopo 24 ore.

Non applicare a temperature inferiori a $+5^\circ\text{C}$ e superiori a $+35^\circ\text{C}$ o con umidità dell'ambiente $>80\%$.

Lavare gli attrezzi con acqua dopo il loro utilizzo.

Colori

La PITTURA AL QUARZO è bianca e grazie al sistema di messa in tinta Imagine, Elements, Ral, NCS, è possibile ottenere più di 1000 tinte con la nostra collezione di paste coloranti universali, non tossiche e senza VOC.

Attenzione

Proteggere porte, finestre, telai e in generale tutte le parti che non devono essere pitturate.

Qualsiasi macchia o spruzzo dovrà essere immediatamente rimossa con acqua.

Consumo

PITTURA AL QUARZO ha una resa di circa $9\text{-}11 \text{ m}^2/\text{l}$ per mano e in funzione dell'assorbimento e tipologia del supporto.

Attrezature per l'applicazione

PITTURA AL QUARZO può essere applicata a pennello a rullo o a spruzzo.

Lavare gli attrezzi con acqua dopo il loro utilizzo.

Confezioni e stoccaggio

Secchielli in plastica da 0,75, 4l e 15l.

PITTURA AL QUARZO deve essere stoccati nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuta in locali con temperatura non inferiore a $+5^\circ\text{C}$ e non superiore a $+30^\circ\text{C}$.

Norme di sicurezza

Ventilare durante l'applicazione.

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, in caso di contatto lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

Smaltimento

Eliminare il prodotto in conformità con le norme locali in vigore.

I contenitori vuoti devono essere riciclati.

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro diretto controllo, l'utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.

PITTURA LAVABILE AL QUARZO



Classificazione e caratteristiche tecniche

Descrizione	Risultato
Per impiego finale	Decorazione-protezione
Per tipo chimico di legante	Resina stirolo-acrilica
Per stato di soluzione o dispersione del legante	Dispersione diluibile in acqua
Brillantezza	Molto opaco
Granulometria	Fine
Composti Organici Volatili VOC	Questo prodotto contiene al massimo 2,3 g/l di VOC

20/08/2019

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro diretto controllo, l'utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.