

OSSIDO MARRONE SUP. F140



Composizione	Pigmento minerale
Colour Index	PR101/11/42-77492
Granulometria	30 micron
Micro caratteristiche	polveri micronizzate
Solubile in acqua	insolubile
Colore	marrone
Provenienza	Italia
Potere coprente	ottimo 7*
Stabilità luce in taglio	eccellente 8*
Stabilità luce tono pieno	eccellente 8*
Stabilità nella calce	ottima 7*
Stabilità chimica	ottima 7*
Resistenza al calore	180°C
Indicato per l'uso	interno ed esterno
Campi di utilizzazione	affresco - calce - cemento - caseina - colle all'acqua - olio - silicato
Riferimenti storici	romani, medioevo e rinascimento
Confezioni	sacchi da 5 kg - 25 kg
	* scala 3/8



*Soluzione alla caseina
con 5% di
Ossido Marrone Sup. F140*

Note

Le tinte riportate sono indicative e non hanno valore contrattuale.

La ditta Dolci Colori Srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso.

14/10/21

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro diretto controllo, l'utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.