

SPLASH! PIUMA STUCCO IN PASTA

STUCCO IN PASTA ULTRALEGGERO PER SUPPORTI MURALI E LEGNO



Descrizione

Stucco in pasta ultra leggero, inodore, senza solventi, utilizzato per la stuccatura e la lisciatura di muri e superfici in legno interni ed esterni.

La sua eccezionale consistenza e la sua densità molto bassa grazie alla sua formula a base di microsfere in vetro consente di realizzare in un'unica operazione grossi spessori senza ritiri e screpolature.

Caratteristiche

STUCCO PIUMA SPLASH si asciuga uniformemente sulla superficie e in profondità ed è sopra verniciabile subito per tutti i tipi di pitture.

Il prodotto si presenta sotto forma di pasta bianca, può essere colorato con tutti i pigmenti in polvere o in pasta.

STUCCO PIUMA SPLASH permette anche di correggere le imperfezioni dei supporti: buchi, angoli rotti, crepe.

STUCCO PIUMA SPLASH permette di appiattire e lisciare l'irregularità delle superfici per un supporto perfettamente piano e liscio.

Di notevole potere riempitivo, forza adesiva e buona lavorabilità anche con carteggiatura a secco.

Composizione

Carbonato di calcio, sfere di vetro, metilcellulosa, latex, ritardanti di presa cellulosici, conservanti.

Supporti

Può essere applicato su: gesso, placche di gesso, cartongesso, calcestruzzo cellulare, intonaco a calce, o cemento, pitture, legno, ecc.

Preparazione dei fondi

Il prodotto deve essere applicato su superfici pulite, asciutte, non friabili e prive di sali ed umidità.

Su supporti danneggiati, troppo assorbenti e/o polverosi applicare una mano di isolante/consolidante Isoacril 33 IS/0240 per uniformizzare la superficie.

Applicazione

STUCCO PIUMA SPLASH è un prodotto pronto all'uso.

Applicare regolarmente con spatola o frattazzo per stucco. Dopo l'asciugatura, carteggiare con carta abrasiva fine per eliminare le parti in eccesso.

STUCCO PIUMA SPLASH in condizioni meteorologiche normali è asciutto dopo circa 4h e sopra verniciabile subito.

Non applicare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C. Accertarsi di avere chiuso perfettamente il barattolo, una volta ultimato il lavoro.

Alla riapertura, se lo stucco leggero si presentasse molto asciutto, aggiungere alcune gocce d'acqua e rimescolare.

Lavare gli attrezzi con acqua dopo il loro utilizzo.

Consumo/Resa

Circa 0,4 l/m²/mm.

Il consumo varia secondo lo spessore dell'applicazione e la natura del supporto.

Si consiglia di eseguire un test preliminare per determinare il consumo.

Confezioni

Il prodotto viene fornito in barattoli di plastica da 0,5 l e 2,5 l.

Stoccaggio

Il prodotto mantiene inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di 24 mesi se protetto dal caldo e dal freddo eccessivi nei contenitori originali non aperti.

La temperatura dell'ambiente di conservazione deve essere compresa tra +5 °C e +30 °C.

Caratteristiche tecniche

Stato Fisico	Solido - pastoso
Colore	Bianco
Granulometria	10 microns
Peso specifico 1 l	0,620 Kg
Punto di infiammabilità	Non infiammabile
Proprietà comburenti	Non comburente
Proprietà esplosive	Non esplosivo
Tempo di inizio presa	Gia' impastato
Tempo di fine presa	Circa 4h
Solubilità in acqua	Idrosolubile

Questo preparato non richiede etichettatura, Direttiva 1999/45/CE e Regolamento CLP 1272/2008 CE.

Norme di sicurezza

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, in caso di contatto lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

Smaltimento

Eliminare il prodotto in conformità con le norme locali in vigore. I contenitori vuoti devono essere riciclati.

Note

La ditta Dolci Colori srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso.

20/11/19

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro diretto controllo, l'utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.