

SMALTO FERROMICACEO PROTETTIVO

SMALTO OPACO ALL' OSSIDO DI FERRO MICACEO



Descrizione

SMALTO FERROMICACEO è una pittura anticorrosiva che protegge efficacemente i metalli dalla corrosione e dalle condizioni atmosferiche.

Caratteristiche

Con SMALTO FERROMICACEO si ottengono rivestimenti dotati di eccezionali qualità protettive nel tempo e finiture altamente decorative ad effetto estetico piacevolmente antichizzato. Si può impiegare direttamente, senza l'utilizzo di fondi o primer, in quanto esplica un'azione antiruggine e protettiva. SMALTO FERROMICACEO non necessita dell'applicazione di un prodotto di finitura.

Aspetto del film	opaco
Peso Specifico	1,4 kg/l – 1,45 kg/l
Solidi in peso	70%
Solidi in volume	45% – 50%
Flash point	38°C
Viscosità	tixo

Composizione

Resine alchiliche modificate, fosfato di zinco, ossido di ferromicaceo ed alluminio lamellare.

Supporti

Si applica direttamente sia su ferro che su superfici zincate di cancelli, recinzioni, ringhiere, scale e strutture metalliche. Adatto per uso interno ed esterno.

Preparazione dei fondi

Il supporto deve essere pulito, asciutto, senza polvere e libero da grasso.

Previa idonea pulizia e se necessaria leggera carteggiatura o spazzolatura del supporto.

Terminato il processo di pulizia della superficie da verniciare non lasciare mai il metallo scoperto per più di 12 ore onde evitare la formazione di ossidazioni che possono pregiudicare la durata dei prodotti vernicianti successivamente applicati.

Applicazione

Mescolare accuratamente prima dell'uso.

Applicare sempre 2 mani a distanza di 24 ore l'una dall'altra.

Diluizione : 5 – 10% di acquaregia o diluente sintetico.

Spessore consigliato del film asciutto : almeno 50 microns per mano.

Essiccazione : il film sarà fuori polvere dopo 2 ore, mentre bisognerà attendere 24 ore per l'essiccazione in profondità.

Non applicare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C, con umidità dell'ambiente >75% o sotto l'azione diretta del sole.

Colori

SMALTO FERROMICACEO è grigio e grazie al sistema di messa in tinta **Imagine, Elements, Ral, NCS**, è possibile ottenere svariate tonalità di colori con la nostra collezione di paste coloranti universali, non tossiche e senza VOC.

Consumo/Resa

SMALTO FERROMICACEO ha una resa di circa 10-11 m²/l per mano e in funzione della tecnica di applicazione e dello spessore del film.

Attrezzature per l'applicazione

SMALTO FERROMICACEO può essere applicato a pennello, rullo, spruzzo o con airless, evitando accumuli di materiale e colature.

Pulizia degli utensili con acquaregia o diluente sintetico.

Confezioni e stoccaggio

Barattoli metallici da 0,75 l e 2,5 l.

SMALTO FERROMICACEO deve essere stoccati nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +35°C.

Norme di sicurezza

Per ogni informazione riguardante i pericoli e le precauzioni d'uso consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

Smaltimento

Eliminare il prodotto in conformità con le norme locali in vigore. I contenitori vuoti devono essere riciclati.

Classificazione UE

Direttiva n. 2004/42 CE :

Composti organici volatili VOC

Secondo il D.L. 161 del 27/03/2006 la classificazione è :

Pittura monocomponente ad alte prestazioni BS 500 mg/l VOC pronto all'uso < 500 g/l.

Contenuto di VOC 446,19 g/l.

Note

La ditta **Dolci Colori srl** si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso.

5/02/20

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro diretto controllo, l'utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.