

# SMALTOCEM



## Descrizione

SMALTOCEM è un fondo tixotropico riempitivo per legno e muratura adatto per la preparazione alla successiva finitura a smalto; è idoneo anche come finitura opaca su intonaci e legno.

## Caratteristiche

SMALTOCEM non cola, non gocciola, ha forte potere riempitivo ed è perfettamente lavabile.  
Non essendo assorbente costituisce un sottofondo ideale su cui gli smalti di finitura possono essere applicati senza che si determinino cali di brillantezza.  
L'eccezionale durezza delle speciali resine con cui è formulato SMALTOCEM lo rendono carteggiabile già dopo brevissimo tempo dall'applicazione.

## Composizione

SMALTOCEM: resine acriliche in fase acquosa, biossido di titanio, talco, carbonati di calcio, cellulosa, agenti bagnanti e disperdenti, acqua, conservanti naturali.

## Caratteristiche chimiche e fisiche

Aspetto	Pasta tixotropica
Peso specifico 20° C +/- 1° C	1.33 circa
pH	8/10

## Preparazione dei fondi

La superficie deve essere asciutta, assorbente, pulita, senza polvere e senza tracce di grasso.

**Intonaco civile:** raschiatura a fondo delle vecchie tinteggiature scrostate ed esecuzione degli eventuali rappezzì e stuccature.

**Rasatura a gesso:** assicurarsi che sia perfettamente essiccata.

**Legno:** in presenza di vecchie pitture screpolate e scrostate, occorre rimuoverle; successivamente fare una pulitura radicale passando ripetutamente con acqua e soda o detersivi energici fino a portare a nudo il legno.

Stuccare, se necessario, limitandosi a nodi e fessure.

## Applicazione

Mescolare bene prima dell'applicazione.

Applicazione con sistema a pennello, a rullo o a spruzzo; dopo 30-60 minuti si può procedere alla carteggiatura e successiva finitura.

Non applicare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C o con umidità dell'ambiente >80%.

## Colori

SMALTOCEM è bianco e grazie al sistema tintometrico con la nostra collezione di paste coloranti universali, non tossiche e senza VOC è possibile ottenere più di 1000 tinte.  
Considerando il forte potere sbiancante è possibile ottenere solo tinte pastello.

## Diluizione

Diluizione: con acqua.  
Pennello/rullo: 5-10 %  
Spruzzo: 15 - 20 %

## Attenzione

Proteggere porte, finestre, telai e in generale tutte le parti che non devono essere Pitturate.  
Qualsiasi macchia o spruzzo dovrà essere immediatamente rimossa con acqua.

## Consumo

SMALTOCEM ha una resa di 10-11 m²/l per mano in funzione dell'assorbimento e tipologia del supporto.

## Attrezzi per l'applicazione

SMALTOCEM può essere applicato a pennello, rullo di lana (preferibilmente a pelo corto) o a spruzzo.  
Lavare gli attrezzi con acqua dopo il loro utilizzo.

## Confezioni e stoccaggio

Secchielli in plastica da 0,75l, 2,5l e 15l.  
Il prodotto deve essere stoccati nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a + 35°C.

## Norme di sicurezza

Ventilare durante l'applicazione.  
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, in caso di contatto lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.  
Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.

## Smaltimento

Eliminare il prodotto in conformità con le norme locali in vigore.  
I contenitori vuoti devono essere riciclati.

## Note

La ditta Dolci Colori srl si riserva di apportare modifiche tecniche di tutti i tipi senza alcun preavviso.

20/08/2019

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro diretto controllo, l'utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.