

# STUCCO LUCIDO

## STUCCO IN PASTA



### Descrizione

STUCCO LUCIDO è uno stucco di finitura acrilica all'acqua. È utilizzato per ottenere finiture lisce e brillanti a imitazione del marmo. STUCCO LUCIDO è adatto per la decorazione e la protezione delle superfici murarie e per legno interno.

### Caratteristiche

STUCCO LUCIDO è particolarmente resistente allo sporco, allo sfregamento, di facile applicazione e la sua capacità di uniformarsi è eccellente. Perfettamente stabile nel tempo.

### Composizione

Resina acrilica in fase acquosa, cellulosa, ossido bianco di titanio, carbonato di calcio, metilcellulosa, disperdenti e conservanti.

### Supporti

STUCCO LUCIDO può essere applicato su tutti i tipi di supporti lisci. Deve essere applicato su superfici asciutte, pulite, non friabili e prive di sali ed umidità.

### Preparazione muri nuovi

Su supporti nuovi applicare Isofree IS/0245 o Isoacril 33 IS/0240 diluito con acqua a 1/7 o 1/8 per riaggregare ed uniformare la superficie.

Dopo aver applicato una mano di fissativo aspettare 6-8 ore prima di applicare una prima mano di STUCCO LUCIDO.

### Preparazione muri già dipinti e/o degradati

Su supporti già tinteggiati e/o degradati occorre asportare la pittura esistente che presenta dei problemi di adesione con il supporto, riempire con stucco le eventuali fessure, carteggiare accuratamente, spazzolare e applicare una mano di fissativo Isofree o Isoacril 33 diluito con acqua a 1/7 o 1/8 per riaggregare ed uniformare la superficie.

Dopo aver applicato una mano di fissativo aspettare 6-8 ore prima di applicare una prima mano di STUCCO LUCIDO.

### Preparazione legno nuovo

Su supporti in legno nuovi applicare una mano di Nippolin Smaltocem PL/1236 diluito con acqua al 10%; lasciare asciugare per 4-5 ore, e procedere all'applicazione di STUCCO LUCIDO.

### Preparazione legno già dipinto

Su supporti in legno già dipinti asportare la pittura esistente che presenta dei problemi di adesione con il supporto, riempire con stucco le eventuali fessure, carteggiare accuratamente, spazzolare e procedere all'applicazione di una mano di Nippolin Smaltocem diluito con acqua al 10%; lasciare asciugare per 4-5 ore e procedere all'applicazione di STUCCO LUCIDO.

### Applicazione

Mescolare bene prima dell'uso. STUCCO LUCIDO è pronto all'uso, non deve essere diluito e non bisogna aggiungere altri materiali al prodotto. Può essere applicato in due mani. Non applicare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C o con umidità dell'ambiente 80%.

### Prima mano

Consumo: circa 500 – 600 g/m<sup>2</sup>  
Applicare in modo omogeneo

### Seconda mano (dopo 24 ore)

Consumo: circa 220 – 300 g/m<sup>2</sup>  
Applicare la seconda mano quando la prima mano è asciutta. Se necessario carteggiare e spazzolare.  
Applicare il prodotto avendo cura di stenderla in modo uniforme premendo e lasciando correttamente al fine di ottenere una superficie piana senza avallamenti ma non brillante, al fine di ottenere un supporto adatto all'applicazione della terza mano.

### Terza mano e lucidatura

Consumo: circa 80 – 100 g/m<sup>2</sup>  
Procedere quando la seconda mano è asciutta. Applicare per piccole zone da 1/2 a 1 m<sup>2</sup> e in fase di asciugatura procedere alla lucidatura per ottenere un aspetto brillante.  
La lucentezza è conferita dalla pressione fra la lama della spatola d'acciaio e la superficie del rivestimento.

### Colori

STUCCO LUCIDO è bianco e grazie al sistema di messa in tinta, Imagine, Elements, Ral, NCS è possibile ottenere più di 1000 tinte con la nostra collezione di paste coloranti universali, non tossiche e senza VOC.

### Finitura protettiva

Cera all'acqua saponificata CE/0303  
Consumo: circa 10 14 m<sup>2</sup>/l.

Lasciare asciugare la superficie almeno 24 ore, (comunque fino a completa essiccazione) procedere alla stesura della cera con una spatola d'acciaio e applicare in modo omogeneo.  
Prima della completa essiccazione (dopo circa 30 minuti e non oltre 2 ore), passare con tessuto di cotone per ottenere un effetto brillante. Consultare la scheda tecnica del prodotto.

### Conservazione

STUCCO LUCIDO deve essere stoccati nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuta in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +30°C.

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro diretto controllo, l'utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.

# STUCCO LUCIDO

## STUCCO IN PASTA



### Norme di sicurezza

Ventilare durante l'applicazione. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, in caso di contatto lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

### Smaltimento

Eliminare il prodotto in conformità con le norme locali in vigore. I contenitori vuoti devono essere riciclati.

### Dati tecnici

Aspetto	Liscio e brillante a imitazione marmo
Imballo	Secchielli in plastica da 5 e 20 kg
Utensili per l'applicazione	Spatola in acciaio inox
Consumo teorico	0,8 ± 1 Kg/m <sup>2</sup> per tre mani
Curva granulometrica	Impalpabile
Spessore del rivestimento	0,50 ± 0,65 mm per tre mani
Asciugatura superficiale	2 ore con temperatura ambiente 20°C
Asciugatura in profondità	48 ore con temperatura ambiente 20°C
Seconda mano	4 ± 6 ore con temperatura ambiente a 20°C
Pulizia degli utensili	Lavare gli attrezzi con acqua dopo il loro utilizzo
Composti organici volatili VOC	15 g/l.

20/08/19

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro diretto controllo, l'utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.